

# Ceradur

## Fémsómentes, diszperziós ápolószer

### Tulajdonságok

Nagyon jó filmképző, önfényezően száradó fémsómentes diszperziós ápolószer. Az ápolófilm keményvaxhoz hasonló és változatlanul rugalmas marad. Még nagyobb sérülések is eltüntethetők polírozással. A polírozás során a burkolat fényes lesz, de nem lesz sima. A Ceradur a következő kritériumoknak tesz eleget: csúszásgátló, szennyasztító, a törléseknek ellenálló. Az ápolóréteg egyszerűen eltávolítható.

### Összetevők

Fémsómentes műanyag diszperziók (TBEP-mentes), polietilén-viasz, lágyítók, segédanyagok.

pH-érték (koncentrátumban): kb. 8,5

### Felhasználási terület

Minden vízálló, kemény és elasztikus padlóburkolaton egyaránt alkalmazható, mint pl.: PVC, linóleum, gumi, biztonsági burkolatok, poliolefin, márvány, gránátkő, betonkő, kivételt képeznek a nedves területek. Szintén alkalmas fa- és parafa felületek védelmére, kivéve azokat a felületeket amelyek gyárilag védőréteggel vannak ellátva. Burkolatoknál amelyek PE vagy PU koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

### Felhasználás

A termék csak száraz felületen alkalmazható. A terméket egy laposmoppal vékonyan terítsük szét a felületen. Ne hagyjuk, hogy az ápoló diszperzió beleszáradjon a mopp huzatába. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza.

#### Első ápolás tisztított felületen:

A padlóburkolat nedvszívó képességének megfelelően 30 perces szünetekkel 2-3 réteget vigyünk fel. Rugalmas burkolatok esetén max. 2 vékony réteget vigyünk fel.

#### Intenzív takarítás utáni utókezelés:

30 perces szünettel 1-2 réteg felvitele.

#### Spray-szóró eljárás a helyenként hiányos ápolófilm kijavítására:

A szert 1:1 arányban hideg vízzel hígítani, szóróflakon és magas fordulátú gép (kb. 1000 ford./perc) segítségével eldolgozni.

#### Polírozás:

A megszáradt ápolófilmet polírozással, magas fordulátú géppel (kb. 1000 ford./perc) és Multi-Disc-kel tömöríthetjük.

A padló az eljárás során nem lesz simább.



## Bevonat

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Első ápolás: 25 ml rétegenként

Utókezelés: 25 ml rétegenként

Spray-szóró eljárás: 1,5 ml

**Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

### Kiszerezés

2/5 literes kanna kartonban

200 literes hordó

Cikkszám: j 20 05 05

Cikkszám: j 20 05 72

**Fagytól védve tartandó!**

