

# Impranet

## Folyékony oldószermentes kőimpregnáló

### Tulajdonságok

Az Impranet egy kőimpregnáló, amely használható külső és belső felületeken egyaránt. Az Impranet mélyen behatol a pórusokba és kikeményedés után a víz és olaj behatolásától védi a kezelt felületet. Ezáltal megelőzi a fagy általi károsodást és enyhíti az időjárás behatásait az állandóan nedves felületeken is. Az Impranet meggátolja az alga- és mohaképződést is. Szerves oldószert nem tartalmaz, semleges illatú. Az újító formulának köszönhetően épületek belsejében is kitűnően alkalmazható.

### Összetevők

100 g-ban lévő hatóanyag: 1,5 g didecildimethylammoniumklorid  
További összetevők: Impregnálószer, emulgálók.  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 4,5

### Felhasználási terület

Alkalmas új vagy alaposan megtisztított, gyanta- és zsírmentes régi porózusos vagy szívóképes természetes- és műkö ill. kerámia padlóburkolatok, mint pl. gránit, porfír, gneisz, márvány, homokkő, agglomerát, betonkő, klinker, agyagtégla, beton- és betonburkolatok impregnálására. Nem használható finomkerámiára.

### Felhasználás

#### Felhasználás előtt jól felrázandó.

A munkálatok megkezdése előtt teszteljük a szert egy kevésbé szembetűnő részen, hogy okoz-e színváltozást vagy mélyedést.

#### Kőimpregnálás:

Az Impranet-et megtisztított, zsírmentes és lehetőség szerint száraz felületeken, a felület szívóképességéhez mérten, szóró eljárással vagy laposmoppal a telítettségi szint eléréséig alkalmazzuk. A telítettségi szint elérését akkor értük el, ha a felületen a szer már nem szívódik be, hanem a felületen fennmarad. A megmaradt szer egy ragadós, tejes réteget képez, melyet legkésőbb 1 óra múltán gépi vízes felmosással (1 l Copex 10 l vízhez, piros pad) el kell távolítani. A kezelt felület hőmérséklete 5 °C és 25 °C között kell hogy legyen. A felület száradás után azonnal járható. A víz- és olajtisztító tulajdonságok azonban csak kb. 5 nap múlva lesznek teljesen optimálisak.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.



## Kőápolás

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Kőimpregnálás: 50–150 ml a felület szívóképességének megfelelően.

**Az algicidot biztonságosan használja fel. Felhasználás előtt olvassa el a címkét, termékleírást.**

**Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

### Kiszerezés

5 literes kanna

Cikkszám: j 21 05 15

